

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sơn phủ ngói KJ DRC của Kansai là loại sơn phủ cao cấp được thiết kế để thi công lên bề mặt mái bê tông mới và phục hồi mái bê tông cũ đã bị phong hóa. KJ DRC tạo ra lớp sơn hoàn thiện bền và chắc chắn mang lại sự bảo vệ lâu dài trước khi hậu nhiệt đới, cung cấp khả năng chống rêu và nấm mốc tuyệt vời, màu sắc đa dạng và phong phú giúp ngôi nhà của bạn luôn mới và trở nên phong cách hơn.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sử dụng để bảo vệ và trang trí mái ngói bê tông, kết cấu xi măng chưa sơn và đã được sơn trước đó.

Lưu ý: Để đạt hiệu quả tối ưu, sản phẩm này phải được lót với sơn lót cao cấp. Phải đảm bảo tất cả các phía, các mặt của hệ thống mái đồng loạt được lót kỹ càng. Sản phẩm không phù hợp cho gạch men mới.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chịu rửa vượt trội, chịu được hơn 20,000 lần chùi rửa.
- Chống bám bụi tối ưu.
- Bề mặt hoàn thiện sáng, bóng mịn.
- Độ bền màu vượt trội.
- Ngăn ngừa nấm mốc tối ưu.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

Bề mặt hoàn thiện	Bóng
Hàm lượng chất rắn	38 ± 2% theo thể tích đối với màu trắng, các màu khác có thể thay đổi
Độ dày màng sơn khô	25 microns/lớp
Độ dày màng sơn ướt	63 microns/lớp
Độ che phủ*	10 – 12 m ² /lít (độ dày 25 microns DFT).
Nhiệt độ chớp cháy	Không
Thành phần	Nhựa gốc Acrylic chất lượng cao cùng với bột màu cao cấp có khả năng chống phân hóa trên các bề mặt gạch, men, bê tông.
Thời gian khô	Khô bề mặt: 20 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 1 – 2 giờ tùy điều kiện thi công.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt bê tông:

- Kiểm tra sự sinh trưởng của nấm và rêu mốc. Nếu tồn tại, làm sạch nấm và rêu mốc (1 phần nước tẩy trắng và 3 phần nước). Để hỗn hợp này thẩm thấu vào bề mặt thi công. Kiểm tra các vết nứt và khe rãnh, khắc phục bằng các chất làm đầy ngoại thất cao cấp. Dùng xi-măng cho các vết nứt lớn. Khi khô, loại bỏ nấm mốc, rêu, phấn và các tạp chất kỹ càng bằng chổi hoặc phun nước áp lực cao. Để khô trước khi lót Primer Sealer 1035.

Mái kim loại:

- Sử dụng dầu thông vô cơ (xăng trắng) loại bỏ toàn bộ dầu mỡ, tạp chất trên bề mặt. Các bề mặt đã sơn trước đó phải chà xuống dùng giấy xả nhám và sau đó làm sạch bụi.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

TỶ LỆ PHA LOÃNG

Chổi hoặc con lăn	Trên bề mặt nóng, thêm đến 20% nước. Làm mát bề mặt. Sẵn sàng sử dụng.
Phun thông thường	Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 10% nước sạch.

Phun chân không	Sẵn sàng để sử dụng
-----------------	---------------------

DỤNG CỤ THI CÔNG	
Chổi hoặc con lăn	Chọn kích thước phù hợp và loại chổi hoặc con lăn trước khi thi công
Phun thông thường	Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 2.8kg/cm ² , áp lực chất lỏng 0.4kg/cm ³ với kích thước đầu phun 0.43mm.
Phun chân không	Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 155kg/cm ³ , kích thước đầu phun 0.38 – 0.43mm và đầu phun sơn ở góc 65°.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ XUẤT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn hoặc sơn lại: Bề mặt bê tông

Lớp 1		Lớp 2 & 3	
Primer Sealer 1035	Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ	Sơn Phủ Ngói KJ DRC	Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn hoặc sơn lại: Bề mặt kim loại:

Lớp 1		Lớp 2 & 3	
Paralux 268HS Light grey	Sơn lớp kế tiếp: 4 – 5 giờ	Sơn Phủ Ngói KJ DRC	Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ

THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì và thủy ngân.
- Khi thi công nên đeo kính bảo hộ.
- Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

ĐÓNG THÙNG

- 5 lít & 17 lít

HẠN SỬ DỤNG

- 60 tháng

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH SƠN KANSAI VIỆT NAM

Địa chỉ : Khu công nghiệp Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên, Việt Nam

Email : cskh@kansaipaint.com.vn

Hotline : 1900 88 6862

* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.