

**MÔ TẢ SẢN PHẨM**

Sơn ngoại thất mờ X shield là sơn nước ngoại thất mang lại bề mặt mờ mịn cổ điển, tránh lộ ra mặt tường trát vữa không đồng đều và bảo vệ tường hiệu quả.

**MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG**

Sơn phù cho các bề mặt ngoại thất mới hoặc đã sơn như tường gạch, thạch cao, trát xi măng...

**TÍNH NĂNG SẢN PHẨM**

- Độ bám dính tốt.
- Khả năng che phủ vượt trội.
- Bề mặt mờ mịn.

**ĐẶC TÍNH VẬT LÝ**

|                     |                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Màu sắc             | Tham khảo quạt màu Kansai                                                                   |
| Bề mặt hoàn thiện   | Mờ mịn cổ điển                                                                              |
| Hàm lượng chất rắn  | 45 ± 2%                                                                                     |
| Độ dày màng sơn khô | 25 microns/lớp                                                                              |
| Độ dày màng sơn ướt | 63 microns/lớp                                                                              |
| Độ che phủ*         | 10 – 12 m <sup>2</sup> /lít (độ dày 25 microns).                                            |
| Nhiệt độ chớp cháy  | Không                                                                                       |
| Thành phần          | Nhựa gốc chuyên dụng cùng với bột màu và bột khoáng (57-69%), phụ gia (4-6%), nước (35-38%) |
| Thời gian khô       | Khô bề mặt: 15 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 1 – 2 giờ.                                         |

**CHUẨN BỊ BỀ MẶT**

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn:

- Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu trong vòng 28 ngày (Độ ẩm bề mặt <16%), xử lý bề mặt loại bỏ các vết nứt lớn, lồi lõm, và tạp chất dính trên bề mặt.

Đối với các bề mặt sơn lại:

- Loại bỏ rêu và nấm mốc trên bề mặt (nếu có) bằng hợp chất tẩy rửa thích hợp, xử lý bề mặt, loại bỏ hết các vết nứt, lồi lõm và tạp chất dính trên bề mặt. Sau khi đã xử lý kỹ, nếu bề mặt vẫn còn bột phấn cần lót thêm một lớp Sơn lót gốc dầu Kansai.

**ĐIỀU KIỆN THI CÔNG**

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

**TỶ LỆ PHA LOÃNG**

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Chổi hoặc con lăn | Sẵn sàng để sử dụng. Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 5% nước sạch. |
| Phun thông thường | Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 10% nước sạch.                     |
| Phun chân không   | Sẵn sàng để sử dụng                                               |

| DỤNG CỤ THI CÔNG  |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chổi hoặc con lăn | Chọn kích thước phù hợp và loại chổi hoặc con lăn trước khi thi công                                                                |
| Phun thông thường | Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 2.8kg/cm <sup>2</sup> , áp lực chất lỏng 0.4kg/cm <sup>3</sup> với kích thước đầu phun 0.43mm. |
| Phun chân không   | Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 155kg/cm <sup>3</sup> , kích thước đầu phun 0.38 – 0.43mm và đầu phun sơn ở góc 65°.           |

## HỆ THỐNG SƠN ĐỀ XUẤT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn: Bề mặt tường

| Lớp 1 & 2                        |                            | Lớp 3                     |                            | Lớp 4 & 5                  |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Bột trét tường ngoại thất Kansai | Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ | Sơn lót ngoại thất Kansai | Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ | Sơn ngoại thất mờ X shield |

Đối với các bề mặt sơn lại: Bề mặt tường

|   |   | Lớp 1                            |                            | Lớp 2 & 3                  |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| - | - | Sơn lót gốc dầu cao cấp Sealer S | Sơn lớp kế tiếp: 4 – 5 giờ | Sơn ngoại thất mờ X shield |

## THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì và thủy ngân.
- Khi thi công nên đeo kính bảo hộ. Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

## ĐÓNG THÙNG

- 5 lít & 15 lít

## HẠN SỬ DỤNG

- 36 tháng

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY TNHH SƠN KANSAI VIỆT NAM**

Địa chỉ : Khu công nghiệp Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên, Việt Nam

Email : cskh@kansaipaint.com.vn

Hotline : 1900 88 6862

\* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.

### TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.