

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sơn co giãn che phủ vết nứt Weathercoat Elastomeric của Kansai là loại sơn thể nhũ cao cấp gốc acrylic có khả năng đàn hồi với chất lượng vượt trội, mang lại bề mặt hoàn thiện mềm mịn, ít sáng bóng. Sản phẩm được thiết kế với công thức đặc biệt có thể chống chịu khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt, đặc tính đàn hồi cao, giúp che phủ hiệu quả các vết rạn nứt lên đến 1.2 mm trên bề mặt tường.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sử dụng cho các bề mặt còn mới chưa sơn hoặc đã sơn trước đó như tường gạch, tường vữa, thạch cao, xi măng, đem lại bề mặt sơn hiệu ứng gai sần, đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chống chịu thời tiết vượt trội.
- Đặc tính đàn hồi, co giãn cao.
- Đặc tính thấm thấu và thoát ẩm tốt.
- Ngăn ngừa sự sinh trưởng và phát triển của nấm và rêu tuyệt hảo.
- Đặc tính chống lại tình trạng cacbonat hóa và sự xuống cấp của xi măng.
- Khả năng chùi rửa tốt.
- Độ bám dính cao lên bề mặt.
- Độ che phủ vượt trội.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

Màu sắc	Trắng
Bề mặt hoàn thiện	Ít sáng bóng
Hàm lượng chất rắn	57 ± 2% theo trọng lượng
Độ dày màng sơn khô	150 microns/lớp
Độ giãn dài tối đa	400%
Hàm lượng VOC	≤ 50 gam/lít
Độ che phủ*	3-5 m ² /lít (độ dày 150 microns DFT)
Thành phần	Nhựa Acrylic chất lượng cao, bột titanium dioxide cao cấp và các bột màu cao cấp khác có khả năng chống phản hóa trên các bề mặt vữa, tường trát mới và các bề mặt khác.
Thời gian khô	Khô bề mặt: 45 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 2 – 3 giờ.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn:

- Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu trong vòng 28 ngày. Những vết nứt lớn cần được trám bằng xi măng và chà mịn. Xử lý những vết lõm bằng hỗn hợp trám phù hợp. Loại bỏ tạp chất bám dính trên bề mặt bằng chổi.

Đối với các bề mặt sơn lại:

- Kiểm tra dấu hiệu của tảo và nấm mốc. Nếu có cần loại bỏ bằng cách dùng chổi quét lên bề mặt dung dịch tẩy trắng (pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:3). Để hỗn hợp thấm thấu vào bề mặt. Xử lý những vết lõm nhỏ bằng vật liệu chuyên dụng. Khi đã khô, sử dụng thiết bị phun nước công suất lớn để loại bỏ toàn bộ tảo, nấm mốc, bột phấn và các tạp chất trên bề mặt, nếu có, cần lót một lớp sơn lót gốc dầu cao cấp SEALER S.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

Sơn cơ giãn che phủ vết nứt
WEATHERCOAT ELASTOMERIC

TỶ LỆ PHA LOÃNG	
Chổi hoặc con lăn	Sẵn sàng để sử dụng. Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 5% nước sạch theo khối lượng.
Phun thông thường	Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 25% nước sạch theo khối lượng.
Phun chân không	Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 5% nước sạch theo khối lượng.

DỤNG CỤ THI CÔNG	
Chổi hoặc con lăn	Con lăn dạng tổ ong
Phun thông thường	Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 6 kg/cm ² , áp lực chất lỏng 0.4kg/cm ³ với kích thước đầu phun 1.27 mm.
Phun chân không	Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 155kg/cm ³ , kích thước đầu phun 0.38 – 0.43mm và đầu phun sơn ở góc 65°.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ XUẤT				
Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn hoặc sơn lại: Ngoại thất:				
Lớp 1		Lớp 2 & 3		Lớp 4 & 5
Sơn lót ngoại thất Kansai	Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ	Sơn cơ giãn che phủ vết nứt Weathercoat Elastomeric	Sơn lớp kế tiếp: 3 – 4 giờ	Sơn phủ ngoại thất Kansai

THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE
- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô. - Không chứa chì hoặc thủy ngân. - Lưu ý bảo vệ mắt khi thi công. Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra. Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da. - Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước. - Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em. - Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

ĐÓNG THÙNG
18 lít
HẠN SỬ DỤNG
60 tháng

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH SƠN KANSAI VIỆT NAM

Địa chỉ : KCN Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên, Việt Nam

Email : cskh@kansaipaint.com.vn

Hotline : 1900 88 6862

* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.