

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sơn lót chống kiềm nội thất Sealer iN của O'SHINKI là sơn lót gốc nước có khả năng chống kiềm tốt, dễ sử dụng và giúp bảo vệ bề mặt màng sơn nội thất hoàn thiện bền đẹp, nhẵn mịn.

### MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sử dụng cho các bề mặt nội thất mới sơn hoặc đã sơn như tường gạch, thạch cao, bê tông, trát xi măng hoặc tấm a-mi-ăng.

### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chống kiềm tốt.
- Sơn gốc nước – gần như không mùi.
- Độ bám dính tốt.
- Độ che phủ cao.
- Không chứa chì và thủy ngân.

### ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Màu sắc             | Trắng                                                                                        |
| Bề mặt hoàn thiện   | Mờ                                                                                           |
| Hàm lượng chất rắn  | 46 ± 2%                                                                                      |
| Độ dày màng sơn khô | 25 microns/lớp                                                                               |
| Độ dày màng sơn ướt | 71 microns/lớp                                                                               |
| Độ che phủ*         | 11 – 13 m <sup>2</sup> /lít.                                                                 |
| Nhiệt độ chớp cháy  | Không                                                                                        |
| Thành phần          | Nhựa gốc chuyên dụng cùng với bột màu và bột khoáng (50-58%), phụ gia (2-4%), nước (40-45%). |
| Thời gian khô       | Khô bề mặt: 15 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 1 – 2 giờ.                                          |

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn:

- Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu tối thiểu 28 (Độ ẩm bề mặt < 16%). Những vết nứt lớn cần được trám bằng xi măng và chà mịn. Xử lý những vết lõm bằng hỗn hợp trám phù hợp. Loại bỏ tạp chất bám dính trên bề mặt bằng chổi.

Đối với các bề mặt sơn lại:

- Kiểm tra rêu và nấm mốc trên bề mặt. Nếu có, cần loại bỏ bằng cách chà sạch với dung dịch tẩy (pha 1 phần thuốc tẩy với 3 phần nước sạch). Để hỗn hợp thẩm thấu hoàn toàn lên bề mặt bị ảnh hưởng. Khi đã khô, sử dụng thiết bị phun nước áp lực cao loại bỏ toàn bộ nấm mốc, bụi bẩn và các tạp chất trên bề mặt. Sau khi đã xử lý kỹ, nếu bề mặt vẫn còn bột phấn, có thể lót thêm một lớp sơn lót gốc dầu Kansai.

### ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

### TỶ LỆ PHA LOÃNG

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Chổi hoặc con lăn | Sẵn sàng để sử dụng. Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 5% nước sạch. |
| Phun thông thường | Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 10% nước sạch.                     |
| Phun chân không   | Sẵn sàng để sử dụng                                               |

| <b>DỤNG CỤ THI CÔNG</b> |                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chổi hoặc con lăn       | Chọn kích thước phù hợp và loại chổi hoặc con lăn trước khi thi công                                                                |
| Phun thông thường       | Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 2.8kg/cm <sup>2</sup> , áp lực chất lỏng 0.4kg/cm <sup>3</sup> với kích thước đầu phun 0.43mm. |
| Phun chân không         | Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 155kg/cm <sup>3</sup> , kích thước đầu phun 0.38 – 0.43mm và đầu phun sơn ở góc 65°.           |

| <b>HỆ THỐNG SƠN ĐỀ XUẤT</b>                                  |                               |                                                 |                               |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn hoặc sơn lại: Nội thất: |                               |                                                 |                               |                                     |
| Lớp 1 & 2                                                    |                               | Lớp 3                                           |                               | Lớp 4 & 5                           |
| Bột trét tường nội thất<br><b>O'SHINKI</b>                   | Sơn lớp kế tiếp:<br>1 – 2 giờ | Sơn lót chống kiềm nội thất<br><b>Sealer iN</b> | Sơn lớp kế tiếp:<br>1 – 2 giờ | Sơn phủ nội thất<br><b>O'SHINKI</b> |

| <b>THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.</li> <li>Không chứa chì và thủy ngân.</li> <li>Khi thi công nên đeo kính bảo hộ. Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.</li> <li>Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.</li> <li>Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.</li> <li>Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.</li> <li>Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.</li> </ul> |

| <b>ĐÓNG THÙNG</b>                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>5 lít &amp; 15 lít</li> </ul> |
| <b>HẠN SỬ DỤNG</b>                                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>48 tháng</li> </ul>           |

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY TNHH SƠN KANSAI VIỆT NAM**

Địa chỉ : Khu công nghiệp Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên, Việt Nam

Email : cskh@kansapaint.com.vn

Hotline : 1900 88 6862

\* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.

#### **TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM**

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.