

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Wash Primer là loại sơn một thành phần sản xuất từ nhựa butyral polyvinyl biến tính và các bột màu không độc hại.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sơn lót Wash Primer sử dụng thích hợp cho các bề mặt nhôm và mạ kẽm, nhằm mang lại lớp sơn bảo vệ khô nhanh. Wash Primer có thể kết hợp với các lớp sơn phủ gốc alkyd và các sản phẩm sơn hai thành phần.

TÍNH NĂNG

- Khả năng bám dính cao với nhôm và thép mạ kẽm.
- Khả năng chống ẩm.
- Khả năng chống lại hóa chất (axit và kiềm).
- Khả năng chống chịu thời tiết.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| Màu sắc | Màu ghi | | | | |
| Bề mặt hoàn thiện | Mờ | | | | |
| Hàm lượng chất rắn | 12±2% | | | | |
| Tỷ lệ đóng gói | Một thành phần | | | | |
| Độ dày khô khuyến nghị | 15-20 microns DFT | | | | |
| Độ phủ lý thuyết | 5.98-8.0 m ² /litre @ 15-20 microns DFT | | | | |
| Phương pháp thi công | Phun chân không, phun truyền thống, quét, lăn | | | | |
| Nhiệt độ chớp cháy | 60°C | | | | |
| Thời gian sơn lớp kế tiếp | 1- 2 giờ | | | | |
| Thời gian khô và sơn lớp kế tiếp | Nhiệt độ môi trường | Khô bề mặt | Khô hoàn toàn | Thời gian sơn lớp kế tiếp | |
| | | | | Tối thiểu | Tối đa |
| | 15°C | 30 phút | 2 giờ | 2 giờ | Không xác định |
| | 25°C | 20 phút | 1 giờ | 1 giờ | Không xác định |
| | 35°C | 30 phút | ½ giờ | ½ giờ | Không xác định |
| <i>Lưu ý: Các thông số trên được quy định với độ dày khô tiêu chuẩn là 15-20 microns, độ dày thay đổi có thể dẫn đến sự thay đổi các thông số trên</i> | | | | | |
| Độ dày theo từng phương pháp thi công | Độ dày (µm) | Phun chân không | Phun thông thường | Chổi | Con lăn |
| | Độ dày màng sơn khô | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| | Độ dày màng sơn ướt | 125-167 | 125-167 | 125-167 | 125-167 |
| | <i>Lưu ý: Trộn sơn với dung môi có thể làm thay đổi tỉ lệ trên</i> | | | | |

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn quốc gia Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2008

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Phi kim:

Đảm bảo xử lý bề mặt sạch sấp, dầu và mỡ bằng dung môi phù hợp theo chỉ dẫn SSPC-SP1.

Chà nhám bề mặt bằng giấy nhám làm tăng độ bám dính, đảm bảo bề mặt sạch, khô và không còn các tạp chất bám dính.

Thép mạ kẽm hoặc kim loại mạ kẽm:

Đảm bảo xử lý bề mặt sạch sấp, dầu và mỡ bằng dung môi phù hợp theo chỉ dẫn SSPC-SP1. Chà sạch bề mặt kẽm bị oxi hóa và các tạp chất bám dính bằng giấy nhám hoặc thiết bị phù hợp.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Môi trường thi công sản phẩm phải có nhiệt độ lớn hơn 10°C. Trong điều kiện độ ẩm cao (80-85%), cần thi công sản phẩm trong điều kiện thông thoáng. Nhiệt độ bề mặt ít nhất phải trên điểm sương 3°C.

Trong trường hợp nhiệt độ dưới 10°C, thời gian khô và cứng của sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng. Sản phẩm không nên thi công với nhiệt độ dưới 5°C.

Nếu muốn thi công ngoài điều kiện cho phép, cần tham khảo ý kiến từ Công ty TNHH Sơn Kansai-Alphanam.

DỤNG CỤ THI CÔNG

| | |
|---------------------------|---|
| Pha trộn | Sẵn sàng sử dụng |
| Dung môi | Dung môi No.39 (nếu cần) |
| Phun | <p>Phun chân không Kích thước đầu phun : 0.33-0.43mm (13-17 thou) Góc phun : 40° Áp suất đầu phun : 110-150kg/cm² (1600-2100 psi)</p> <p>Phun truyền thống Kích thước đầu phun : 1.27mm (50 thou) Áp lực phun : 3.5kg/cm² (50 psi) Áp suất chất lỏng : 0.7-1.0kg/cm² (6 psi)</p> |
| Chổi quét, Con lăn | Dễ dàng thi công bằng chổi sơn. Khi thi công bằng chổi, để đạt được độ dày khô của màng sơn tương đương với thi công 1 lớp bằng súng phun, thì có thể phải thi công thêm 1 lớp nữa. |

THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN & SỨC KHỎE

CẢNH BÁO NGUY HIỂM

- Chất lỏng và khí bay hơi dễ cháy nổ.
- Độc hại khi tiếp xúc với da.
- Gây kích ứng da.
- Gây kích ứng mắt nếu tiếp xúc.
- Độc hại khi hít phải.
- Có thể gây kích ứng đường hô hấp.
- Độc hại cho thủy sinh với tác động lâu dài.

CẢNH BÁO THẬN TRỌNG

- Luôn đóng chặt nắp thùng.
- Để xa các nguồn nhiệt và nguồn phát lửa.
- Trách để sản phẩm tiếp xúc với mắt và da.
- Tránh hít phải khí bay hơi.
- Cấm các hoạt động hút thuốc, ăn uống gần trong khu vực bảo quản và sử dụng sản phẩm.
- Sử dụng quần áo, kính và gang tay bảo hộ.

ĐÓNG THÙNG

- 20 lít

HẠN SỬ DỤNG

- Hạn sử dụng : 18 tháng dưới điều kiện bình thường.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH SƠN KANSAI VIỆT NAM

Địa chỉ : KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam

Email : cskh@kansaipaint.com.vn

Điện thoại : 1900 88 68 62

**Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng sơn thi công và tay nghề của thợ sơn.*

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau, vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần báo trước.