

**THÔNG TIN SẢN PHẨM**

MÔ TẢ	Sơn ngoại thất mờ Extra 3 là sơn ngoại thất gốc nhựa acrylic thể nhũ chất lượng cao tạo ra bề mặt hoàn thiện mờ mịn, kết cấu đặc biệt cho các công trình nhà ở, có khả năng chống chịu khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt.	
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG	Được sử dụng cho bề mặt ngoại thất mới hoặc đã sơn trước đó như tường gạch trát xi măng,... Yêu cầu lớp sơn ngoại thất bền dai.	
THÀNH PHẦN, THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG	Nhựa chuyên dụng cùng với bột màu và bột khoáng (57 - 69%), phụ gia (4 - 6%), nước (35 - 38%).	
TÍNH NĂNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Độ bám dính tốt.</li> <li>• Khả năng che phủ vượt bậc.</li> <li>• Có khả năng chống kiềm tốt.</li> <li>• Không chứa chì và thủy ngân.</li> </ul>	
ĐẶC TÍNH VẬT LÝ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Độ che phủ*</li> <li>• Hàm lượng chất rắn</li> <li>• Độ dày màng sơn khô</li> <li>• Độ dày màng sơn ướt</li> <li>• Nhiệt độ chớp cháy</li> <li>• Thời gian khô</li> </ul>	10 - 12m <sup>2</sup> /lít (độ dày 25 microns). 40% theo thể tích. 25 microns/lớp. 63 microns/lớp. Không. Khô bề mặt 15 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 1 - 2 giờ.
BỀ MẶT HOÀN THIỆN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Màu sắc</li> <li>• Bề mặt hoàn thiện</li> <li>• Đóng thùng</li> </ul>	Tham khảo quạt màu Kansai. Mờ mịn cổ điển. 5 & 18 lít.

**CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG**

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

CHUẨN BỊ BỀ MẶT	<p><b>Đối với bề mặt còn mới, chưa sơn:</b> Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu ít nhất 28 ngày (Độ ẩm bề mặt &lt; 16%), kiểm tra, sửa chữa các vết nứt, lồi lõm và loại bỏ các tạp chất dính trên bề mặt.</p> <p><b>Đối với bề mặt sơn lại:</b> Kiểm tra rêu và nấm mốc trên bề mặt. Nếu có, cần loại bỏ bằng cách dùng chổi quét bề mặt cùng với dung dịch chất tẩy (hòa 1 phần chất tẩy với 3 phần nước sạch). Để hỗn hợp thấm thấu lên bề mặt bị ảnh hưởng. Xử lý những vết lồi lõm bằng vật liệu chuyên dụng vữa. Khi đã khô, sử dụng thiết bị phun nước áp lực cao để loại bỏ toàn bộ rêu, nấm mốc, bột phấn và các tạp chất trên bề mặt. Kiểm tra bột phấn trên bề mặt, nếu có cần lót một lớp Sơn lót gốc dầu cao cấp Plasterseal 1001.</p>	
ĐIỀU KIỆN THI CÔNG	Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm quá trình khô của màng sơn.	
DỤNG CỤ THI CÔNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chổi hoặc con lăn</li> <li>• Phun thông thường</li> <li>• Phun chân không</li> </ul>	Chọn kích thước phù hợp và loại chổi hoặc con lăn trước khi thi công Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 2.8kg/cm <sup>2</sup> , áp lực chất lỏng 0.4kg/cm <sup>3</sup> với kích thước đầu phun 0.43mm. Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 155kg/cm <sup>3</sup> , kích thước đầu phun 0.38 - 0.43mm và đầu phun sơn ở góc 65°.

**THÔNG TIN SẢN PHẨM**

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

<b>Bột trét</b>	Bột trét ngoại thất O'SHINKI	2 lớp
<b>Sơn lót</b>	Sơn lót ngoại thất O'SHINKI	1 lớp
<b>Sơn phủ</b>	Sơn ngoại thất mờ Extra 3	≥ 2 lớp

**THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE**

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì và thủy ngân.
- Lưu ý bảo vệ mắt khi thi công.
- Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

**BẢO QUẢN**

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Đóng chặt nắp thùng và bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian quá lâu.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

*\* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.*

*Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.*

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

**Bộ phận bán hàng sơn trang trí**

**Công ty TNHH Sơn Kansai Việt Nam**

**KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam**

**Hotline: 1900 88 68 62**

**Hiệu chỉnh: 01**

**03/2023**