

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sơn lót chống kiềm ngoại thất siêu cao cấp Nano Sealer được thiết kế để bảo vệ bề mặt chống lại hiện tượng phản hóa và nở hóa. Sơn lót chống kiềm ngoại thất siêu cao cấp Nano Sealer có thành phần đặc biệt với nhựa Acrylic có đặc tính hấp thụ các ion kiềm, cho phép thi công trực tiếp lên bề mặt bê tông mới và có độ ẩm cao.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sơn lót dùng cho các bề mặt nội thất và ngoại thất mới hoặc đã sơn như tường gạch, thạch cao, trát xi măng...

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Kháng kiềm tuyệt hảo.
- Thi công được trên tường mới.
- Tính đàn hồi co giãn tốt. Độ phủ tốt
- Ngăn ngừa rêu và nấm mốc.
- Sơn gốc nước - ít mùi.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

Màu sắc	Trắng. Tham khảo quạt màu Kansai
Bề mặt hoàn thiện	Mờ mịn
Hàm lượng chất rắn	44 ± 2%
Độ dày màng sơn khô	30 microns/lớp
Độ dày màng sơn ướt	80 microns/lớp
Độ che phủ*	10 – 12 m ² /lít (độ dày 25 microns).
Nhiệt độ chớp cháy	Không
Thành phần	Nhựa gốc chuyên dụng và bột màu và bột khoáng (64-70%), phụ gia (5-7%), nước (25-30%)
Thời gian khô	Khô bề mặt: 15 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 1 – 2 giờ.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn:

- Vết nứt cần được trám bằng xi măng và chà mịn. Xử lý vết lõm nhỏ bằng bột trét phù hợp, loại bỏ tạp chất dính trên bề mặt bằng chổi.

Đối với các bề mặt sơn lại:

- Kiểm tra dấu hiệu phàn và bụi trên bề mặt. Nếu có, cần xử lý bằng cách chà sạch bề mặt với dung dịch tẩy pha với nước ấm. Dội lại bằng nước sạch, chú ý thay nước thường xuyên. Lót bề mặt với một lớp Sơn lót chống kiềm ngoại thất siêu cao cấp Nano Sealer.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

TỶ LỆ PHA LOÃNG

Chổi hoặc con lăn	Sẵn sàng để sử dụng. Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 5% nước sạch.
Phun thông thường	Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 5% nước sạch.
Phun chân không	Sẵn sàng để sử dụng

DỤNG CỤ THI CÔNG	
Chổi hoặc con lăn	Chọn kích thước phù hợp và loại chổi hoặc con lăn trước khi thi công
Phun thông thường	Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 2.8kg/cm ² , áp lực chất lỏng 0.4kg/cm ³ với kích thước đầu phun 0.43mm.
Phun chân không	Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 155kg/cm ³ , kích thước đầu phun 0.38 – 0.43mm và đầu phun sơn ở góc 65°.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ XUẤT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn hoặc sơn lại: Nội, ngoại thất

Lớp 1 & 2		Lớp 3		Lớp 4 & 5
Bột trét nội, ngoại thất Kansai	Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ	Sơn lót chống kiềm ngoại thất siêu cao cấp Nano Sealer	Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ	Sơn phủ nội, ngoại thất Kansai

THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì và thủy ngân.
- Khi thi công nên đeo kính bảo hộ. Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

ĐÓNG THÙNG

- 5 lít & 18 lít

HẠN SỬ DỤNG

- 60 tháng

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH SƠN KANSAI VIỆT NAM

Địa chỉ : Khu công nghiệp Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên, Việt Nam

Email : cskh@kansapaint.com.vn

Hotline : 1900 88 6862

* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.