

**THÔNG TIN SẢN PHẨM**

**MÔ TẢ** Sơn lót chống kiềm nội thất Sealer In của O'SHINKI là sơn lót gốc nước có khả năng chống kiềm tốt, dễ sử dụng và giúp bảo vệ bề mặt màng sơn nội thất hoàn thiện bền đẹp, nhẵn mịn.

**MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG** Sử dụng cho các bề mặt nội thất mới sơn hoặc đã sơn như tường gạch, thạch cao, bê tông, trát xi măng hoặc tấm a-mi-ăng.

**THÀNH PHẦN, THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG** Nhựa gốc chuyên dụng và bột màu và bột khoáng (50-58%), phụ gia (2-4%), nước (40-45%).

- TÍNH NĂNG**
- Chống kiềm tốt
  - Sơn gốc nước - gần như không mùi
  - Độ bám dính tốt
  - Độ che phủ cao
  - Không chứa chì hoặc thủy ngân .

**ĐẶC TÍNH VẬT LÝ**

- Độ che phủ\* 11 - 13 m<sup>2</sup>/lít.
- Hàm lượng chất rắn 36%.
- Độ dày màng sơn khô 25 microns/lớp.
- Độ dày màng sơn ướt 71 microns/lớp.
- Nhiệt độ chớp cháy Không.
- Thời gian khô Khô bề mặt: 15 phút. Thời gian sơn lớp kế tiếp: 1-2 giờ.

**BỀ MẶT HOÀN THIỆN**

- Màu sắc Trắng.
- Bề mặt hoàn thiện Mờ
- Đóng thùng 5 & 18 lít.

**CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG**

**TIÊU CHUẨN QUỐC GIA** Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8652.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG****Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn:**

Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu trong vòng 28 ngày ở điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%). Trám các vết nứt lớn bằng xi măng. Xử lý những vết lồi lõm nhỏ bằng loại bột trám phù hợp. Loại bỏ tạp chất bám dính trên bề mặt bằng chổi.

**CHUẨN BỊ BỀ MẶT****Đối với các bề mặt sơn lại:**

Kiểm tra nấm và rêu mốc trên bề mặt. Nếu có, cần loại bỏ bằng cách chà sạch với dung dịch tẩy (pha 1 phần thuốc tẩy với 3 phần nước). Để dung dịch thẩm thấu hoàn toàn lên bề mặt bị nấm mốc. Khi đã khô, dùng thiết bị phun nước công suất lớn để xả sạch nấm mốc, rêu, bụi bẩn và các tạp chất còn sót trên bề mặt. Kiểm tra nếu bề mặt vẫn còn bột phấn, cần lót một lớp sơn lót gốc dầu cao cấp Plasterseal 1001.

**ĐIỀU KIỆN THI CÔNG**

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

## DỤNG CỤ THI CÔNG

- Chổi hoặc con lăn
- Phun thông thường
- Phun chân không

Chọn kích thước và loại chổi hoặc con lăn phù hợp trước khi thi công.

Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 2.8kg/cm<sup>2</sup>, áp lực chất lỏng 0.4kg/cm<sup>3</sup> với kích thước đầu phun 0.43mm. Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 155kg/cm<sup>3</sup>, kích thước đầu phun 0.38 - 0.43mm và đầu phun sơn ở góc 65°.

## TỶ LỆ PHA LOÃNG

- Chổi hoặc con lăn
- Phun thông thường
- Phun chân không

Sẵn sàng để sử dụng. Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 5% nước sạch.

Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 10% nước sạch.

Sẵn sàng để sử dụng

## HỆ THỐNG SƠN ĐỀ XUẤT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn hoặc sơn lại	Bột trét (1 - 2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Nội thất	Bột trét tường nội thất Smart Skimcoat	Sơn lót chống kiềm ngoại thất Sealer In	Sơn phủ nội thất O'SHINKI

## THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì và thủy ngân.
- Lưu ý bảo vệ mắt khi thi công.
- Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

## BẢO QUẢN

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Đậy chặt nắp thùng và bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian quá lâu.
- Sử dụng ngay sau khi mở nắp.

\* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

**Bộ phận bán hàng sơn trang trí**  
**Công ty THHH Sơn Kansai Việt Nam**  
**KCN Phố Mới A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam**  
**Hotline: 1900 88 68 62**

**Hiệu chỉnh: 01**  
**06/2021**