

THÔNG TIN SẢN PHẨM

MÔ TẢ Sơn nội thất bóng Smart 6 của O'SHINKI là sơn nội thất đem lại màng sơn chai cứng, dễ dàng lau chùi, bề mặt bóng và chống bám bụi hiệu quả mang đến hiệu quả thẩm mỹ cho không gian nội thất.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Sử dụng cho các bề mặt nội thất mới sơn hoặc đã sơn như tường gạch, thạch cao, bê tông, trát xi măng hoặc tấm a-mi-ăng.

THÀNH PHẦN, THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG Nhựa gốc chuyên dụng và bột màu và bột khoáng (68 - 80%), phụ gia (5 - 7%), nước (26 - 28%).

- TÍNH NĂNG**
- Chùi rửa vượt trội, chịu được hơn 20,000 lần chùi rửa.
 - Chống bám bụi tối ưu.
 - Bề mặt hoàn thiện sáng, bóng mịn.
 - Độ bền màu vượt trội.
 - Ngăn ngừa nấm mốc tối ưu.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

- Độ che phủ* 10-12 m²/lit (độ dày 25 microns).
- Hàm lượng chất rắn 35%.
- Độ dày màng sơn khô 25 microns / lớp.
- Độ dày màng sơn ướt 63 microns / lớp.
- Nhiệt độ chớp cháy Không.
- Thời gian khô Khô bề mặt: 15 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 1 - 2 giờ.

BỀ MẶT HOÀN THIỆN

- Màu sắc Tham khảo quạt màu Kansai.
- Bề mặt hoàn thiện Bóng
- Đóng thùng 1, 5 & 18 lít.

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 16

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn:**

Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu trong vòng 28 ngày ở điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%). Những vết nứt lớn cần được trám bằng xi măng và chà mịn. Xử lý những vết lồi lõm nhỏ bằng loại bột trám ngoại thất phù hợp. Loại bỏ tạp chất bám trên bề mặt bằng chổi.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT**Đối với các bề mặt sơn lại:**

Kiểm tra dấu hiệu của tảo và nấm mốc. Nếu có, cần loại bỏ bằng cách dùng chổi quét lên bề mặt dung dịch tẩy trắng (pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:3). Để hỗn hợp thẩm thấu vào bề mặt. Xử lý những vết lồi lõm nhỏ bằng vật liệu chuyên dụng vữa. Khi đã khô, sử dụng thiết bị phun nước công suất lớn để loại bỏ toàn bộ tảo, nấm mốc, bột phấn và các tạp chất trên bề mặt. Kiểm tra bột phấn trên bề mặt, nếu có, cần lót một lớp sơn lót gốc dầu cao cấp Plasterseal 1001.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

DỤNG CỤ THI CÔNG

- Chổi hoặc con lăn
- Phun thông thường
- Phun chân không

Chọn kích thước phù hợp và loại chổi hoặc con lăn trước khi thi công.
Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 2.8kg/cm², áp lực chất lỏng 0.4kg/cm³ với kích thước đầu phun 0.43mm.
Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 155kg/cm³, kích thước đầu phun 0.38 - 0.43mm và đầu phun sơn ở góc 65°.

TỶ LỆ PHA LOÃNG

- Chổi hoặc con lăn
- Phun thông thường
- Phun chân không

Sẵn sàng để sử dụng. Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 5% nước sạch.
Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 10% nước sạch.
Sẵn sàng để sử dụng

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ XUẤT

Bề mặt tường	Bột trét (1 - 2 lớp)	Sơn lót (1 lớp)	Sơn phủ (2 lớp)
Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn	Bột trét tường nội thất Smart Skimcoat	Sơn lót chống kiềm nội thất Sealer In	Sơn nội thất bóng Smart 6
Đối với các bề mặt sơn lại	-	Sơn lót gốc dầu Plasterseal 1001 pha loãng 30%	Sơn nội thất bóng Smart 6

THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì và thủy ngân.
- Lưu ý bảo vệ mắt khi thi công.
- Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

BẢO QUẢN

- Khuấy kỹ trước khi sử dụng.
- Đậy chặt nắp thùng và bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời trong thời gian quá lâu.
- Dùng ngay sau khi mở nắp.

* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

Bộ phận bán hàng sơn trang trí
Công ty THHH Sơn Kansai Việt Nam
KCN Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Hotline: 1900 88 68 62

Hiệu chỉnh: 01
06/2021