

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sơn co giãn che phủ vết nứt KJ FLEX của Kansai là loại sơn thể nhũ cao cấp gốc Acrylic có khả năng đàn hồi với chất lượng vượt trội, mang lại bề mặt hoàn thiện mềm mịn, ít sáng bóng. Sản phẩm được thiết kế với công thức đặc biệt có thể chống chịu khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt, đặc tính đàn hồi cao, có thể che phủ những vết chẻ và vết nứt trên bề mặt.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng cho các bề mặt mới sơn hoặc đã sơn trước đó như gạch, vữa, trát xi măng, những bề mặt yêu cầu được bảo vệ khỏi các vết nứt.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Chống chịu thời tiết vượt trội.
- Đặc tính đàn hồi, co giãn cao.
- Đặc tính thấm thấu và thoát ẩm tốt.
- Kháng cự sự sinh trưởng và phát triển của nấm và rêu tuyệt hảo.
- Đặc tính chống lại tình trạng cacbonat hóa và sự xuống cấp của xi măng.
- Khả năng chịu rửa tốt.
- Độ bám dính cao lên bề mặt.
- Độ che phủ vượt trội.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

Màu sắc	Trắng
Bề mặt hoàn thiện	Ít sáng bóng
Hàm lượng chất rắn	57 ± 2% theo trọng lượng
Độ dày màng sơn khô	150 microns/lớp
Hàm lượng VOC	50 gam/lít
Độ che phủ*	03-05 m ² /lít. (độ dày 150 microns DFT)
Nhiệt độ chớp cháy	Không
Thành phần	Nhựa acrylic chất lượng cao, bột titanium dioxide cao cấp và các bột màu cao cấp khác có khả năng chống phản hóa trên các bề mặt vữa, tường trát mới và các bề mặt khác.
Thời gian khô	Khô bề mặt: 45 phút. Sơn lớp kế tiếp sau 2 – 3 giờ.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn:

- Đảm bảo bề mặt khô và ổn định kết cấu trong vòng 28 ngày (Độ ẩm bề mặt <16%), xử lý bề mặt loại bỏ các vết nứt lớn, lỗi lồi, và tạp chất dính trên bề mặt.

Đối với các bề mặt sơn lại:

- Loại bỏ rêu và nấm mốc trên bề mặt (nếu có) bằng hợp chất tẩy rửa thích hợp, xử lý bề mặt, loại bỏ hết các vết nứt, lỗi lồi và tạp chất dính trên bề mặt. Sau khi đã xử lý kỹ, nếu bề mặt vẫn còn bột phấn mờ cần lót thêm một lớp Sơn lót gốc dầu Kansai.

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải đạt 10°C và ít nhất phải lớn hơn 3°C so với điểm sương của không khí, nhiệt độ và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt. Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín nhằm bảo đảm màng sơn khô thích đáng.

TỶ LỆ PHA LOÃNG	
Chổi hoặc con lăn	Sẵn sàng để sử dụng. Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 5% nước sạch.
Phun thông thường	Nếu cần thiết, pha thêm tối đa 10% nước sạch.
Phun chân không	Sẵn sàng để sử dụng

DỤNG CỤ THI CÔNG	
Chổi hoặc con lăn	Con lăn dạng tổ ong
Phun thông thường	Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 2.8kg/cm ² , áp lực chất lỏng 0.4kg/cm ³ với kích thước đầu phun 0.43mm.
Phun chân không	Điều chỉnh áp suất phun tối thiểu là 155kg/cm ³ , kích thước đầu phun 0.38 – 0.43mm và đầu phun sơn ở góc 65°.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ XUẤT

Đối với các bề mặt còn mới, chưa sơn hoặc sơn lại: Ngoại thất:

Lớp 1		Lớp 2&3		Lớp 4 & 5
Sơn lót ngoại thất Kansai	Sơn lớp kế tiếp: 1 – 2 giờ	Sơn co giãn che phủ vết nứt KJ Flex	Sơn lớp kế tiếp: 2 – 3 giờ	Sơn phủ ngoại thất Kansai

THÔNG TIN CẢNH BÁO AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì và thủy ngân.
- Khi thi công nên đeo kính bảo hộ. Khi bị dính sơn vào mắt, rửa ngay với nước sạch và đến cơ sở y tế kiểm tra.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm không bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Các thông tin an toàn của sản phẩm được cung cấp theo yêu cầu.

ĐÓNG THÙNG

- 5 lít & 15 lít

HẠN SỬ DỤNG

- 60 tháng

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH SƠN KANSAI VIỆT NAM

Địa chỉ : Khu công nghiệp Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên, Việt Nam

Email : cskh@kansaipaint.com.vn

Hotline : 1900 88 6862

* Độ phủ thực tế có thể khác so với thông số tùy thuộc vào độ mịn và độ xốp của bề mặt được sơn, cách thức và điều kiện thi công, độ dày của màng thi công và trình độ của công nhân thi công.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Những thông tin trên là những kiến thức thiết thực nhất của nhà sản xuất dựa trên các thử nghiệm và kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên, trong thực tế sản phẩm có thể được sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau vì vậy chúng tôi chỉ có thể đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong những điều kiện đã được thử nghiệm. Sản phẩm có thể có những thay đổi nhỏ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nhà sản xuất có quyền thay đổi những thông số đã được đưa ra mà không cần thông báo trước.